

NITA-WOOL® aïllament tèrmic i acústic amb **feltres termofixats**, de la llana, que es genera en el procés de l'esquila de les ovelles, i polièster. Els feltres de llana tenen diverses aplicacions. Com aïllament tèrmic, es poden aplicar tant en superfícies d'acabat (parets i cortines) com a l'interior de trasdosats i falsos sostres. Com aïllament acústic son pràctic absorbidor d'impacte sota parquet, també eviten la reverberació si s'instal·len com a revestit de parets i sostres.



CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Gran capacitat com aïllament tèrmic i acústic.
- Composició: llana d'ovella 100% natural i termofixat amb 10% polièster.
- Transpirable i higroscòpic (fins a un 33% del seu pes).
- Reciclable, procedent d'una font orgànica i renovable.
- La condensació en cambres d'aïllament.
- Lliure d'agents tòxics i/o al·lèrgics.
- Resistent en el temps.
- No abrasiu i de molt fàcil instal·lació.

FORMAT DE SUBMINISTRE

- Feltres termofixats de 3mm x 1,2m x 25m.
- Retractilats en palets de 1,20 x 1,20 x 2,20 metres d'alçada i 300 kg de pes. 19 unitats per palet.



RMT INSULATION

DIRECCIÓ: POLÍGON INDUSTRIAL CAN MAGRE
C/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
BARCELONA (SPAIN)
TELÈFON: +34 93 844 89 78
E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

[CALCULA EL TEU PRESSUPOST](#)

[VISITA LA NOSTRE WEB](#)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Característiques tècniques		Termofixat (450 gr/m ²)
Conductivitat tèrmica "λ"	W/(m·K)	0,038
Resistència tèrmica	(m ² ·K)/W	0,11
Coefficient de resistència a la difusió del vapor d'aigua	μ	1
Absorció d'aigua horitzontal	kg/m ²	3,29
Absorció d'aigua inclinat a 45°	kg/m ²	1,66
Higroscopicitat	% del seu pes	fins un 33%
Reacció al foc	UNE-EN-ISO 11925-2	F

CONTRAINDICACIONS

- El producte pot perdre el seu tractament si es troba en contacte amb l'aigua.
- Qualsevol tractament addicional sobre la fibra no inclòs en aquesta fitxa d'informació, pot alterar les seves propietats i prestacions i invalida automàticament qualsevol garantia per part del fabricant.



RMT INSULATION

DIRECCIÓ: POLÍGON INDUSTRIAL CAN MAGRE
C/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
BARCELONA (SPAIN)
TELÈFON: +34 93 844 89 78
E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

**CALCULA EL TEU
PRESSUPOST**

**VISITA LA NOSTRE
WEB**